

## PROF S-WW

### Ürün Tanımı:

Sızıntıları, çatlakları doldurmak ve sızdırmaz hale getirmek için kullanılabilen, kauçuklaştırılmış koruyucu su yalıtım malzemesidir. Bitüm içermez, kauçuk esaslı bir reçnedir. Tam kurumadan sonra yapışkan, esnek bir koruyucu kaplama oluşturur ve en yüksek atmosferik ve mekanik yüklere bile (örn. taş çarpması) dayanıklıdır.

### Kullanım Alanları:

- Binaların ulaşılması zor yüzeylerinde su yalıtımı yapmak için,
- Pimaş boruların çatlak yerlerinin onarımı için

### Genel Özellikler:

- Üzeri boyanabilir
- Aşınmaya karşı yüksek dayanıma sahiptir
- Hızlı kurur ( ~ 2-4 saat )
- Yaygın kullanılan tüm yüzeyler için uygundur
- Yaşlanmaya karşı dirençlidir
- Yüksek elastikiyete sahiptir
- Yapışma mukavemeti yüksektir.

### Yüzeyin Hazırlanması:

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Uygulama öncesi ambalajın oda sıcaklığında olduğundan emin olunmalıdır.

### Uygulama:

Karıştırıcı bilye sesi duyulana dek 2 dakika boyunca kuvvetli çalkalayınız. Uygulanacak yüzeye ince dikey/yatay katlar halinde, 2-3 kat, yaklaşık 30 cm mesafeden püskürtüp, kısa süre kurumaya bırakılmalıdır.

### Dikkat:

Cilde doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Dış ortamlarda yapılacak uygulamalarda 12 saat süreyle yağış, rüzgâr, aşırı soğuk ve sıcaktan korunmalıdır.

### Ambalaj:

500 ml sprey ambalaj

### Depolama:

Açılmamış orijinal ambalaj içerisinde 12 aydır. Ambalajı açılan kovalar hemen kullanılmalıdır. Ahşap paletler üzerinde serin, kuru, rutubetsiz ve güneş ışınlarının direkt temas etmeyeceği ortamlarda saklanmalıdır. PP kovalar dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.

## Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret AŞ

### Genel Müdürlük • Headquarters

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.  
No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL  
T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95  
www.polisankansai.com  
info@polisankansai.com

### Fabrika • Factory

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi  
1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ  
T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34  
İlyasbey VD: 836 006 3453  
Ticaret Sicil No: 2880  
Mersis No: 0-8360-0634-5300019  
polisamboya@hs03.kep.tr

## Teknik Veriler

<b>Renk</b>	Beyaz,Siyah,Gri ve Şeffaf sıvı
<b>Uygulama Kalınlığı</b>	400-500 µm
<b>Kuruma Süresi</b>	~2-4 sa (kalınlığa bağlı)
<b>Uygulama sıcaklığı</b>	+15°C ile +25°C arası
<b>Sıcaklık dayanımı</b>	-25°C ile +80°C aralığı

NOT 1: Yukarıdaki değerler 23°C %50 bağıl nem için verilmiştir.

NOT 2 : Dış yüzey uygulamalarında ilk 12 saat yağmur, güneş ve rüzgardan korunmalıdır.

NOT 3: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Yeterli bulunmayan detaylar ve daha fazla bilgi için Teknik Destek Bölümüne başvurunuz. Bilgi yetersizliğinden veya yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan Polisan Kansai Boya San. Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

## Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret AŞ

## Genel Müdürlük • Headquarters

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.

No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL

T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95

www.polisankansai.com

info@polisankansai.com

## Fabrika • Factory

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi

1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ

T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34

İlyasbey VD: 836 006 3453

Ticaret Sicil No: 2880

Mersis No: 0-8360-0634-5300019

polisamboya@hs03.kep.tr