

PROF P-MP

Ürün Tanımı:

Reçine esaslı, binaların iç ve dış duvarlarında nem ve rutubet kaynaklı sorunların önlenmesi için özel polimerler ile güçlendirilmiş solvent içerikli tek komponentli yalıtım boyasıdır. Uygulanan yüzeylerde nem ve rutubete karşı koruyucu katmam oluşturm.

Kullanım Alanları:

- İç ve dış mekanlarda
- Alçı sıva üzerine
- Boyalı ya da boyasız yüzeylere,
- Bodrum kat duvarlarında,
- Rutubet ve nem sorunu olan yüzeylerde,
- Hafif ıslak ve nemli yüzeylerde.
- Tuz kusması meydana gelmiş yüzeylerde.

Genel Özellikler:

Her türlü yüzeye yapışma mukavemeti son derece güçlüdür, Kabarma yapmaz, kimyasallara karşı dayanımı oldukça iyidir. Kullanıldığı yüzeyde neme dayanım gösterir. Boya ya da duvar nemli bile olsa yüzeye çok sıkı tutunur. Tuzlu sudan ve tuz kusmalarından etkilenmez. Bu özelliğinden dolayı binaların subasmanlarındaki boya kabarması problemini çözmek için de kullanılır. Prof P-MP nem boyasının uygulama yapılan yüzeye hiçbir yan etkisi yoktur. İç cephelerde her türlü kuru, nemli ve rutubetli yüzey üzerine uygulanabilir. Beyazlığını korur zamanla sararma yapmaz. Duvar içerisinden gelebilecek nem ve etkilerini engeller. Her türlü yüzeye yapışma mukavemeti yüksektir. Darbelere dayanıklıdır.

Yüzeyin Hazırlanması:

Prof P-MP nem boyası kullanıma hazır haldedir, astar gerektirmez. Eski boyalı kabaran yüzeylerde sağlam yüzey elde edilinceye kadar temizlenmeli, yüzey tozdan arındırılmalıdır. Gereken noktalar EXELANS ENERJİ TAMİR HARCİ ile tamir edilmelidir.

Malzemenin Hazırlanması:

PROF P-MP nem boyası kullanıma hazırdır ve kapağı açılıp 3 dakika boyunca karıştırarak kullanılmalıdır.

Uygulama:

Karıştırma işlemi bittikten sonra mevcut yüzeye ürün inceltmeden fırça, uygun bir püskürtücü ya da özellikle sentetik epoksi rulo ile uygulama yapılmalıdır. PROF P-MP nem boyası iki kat uygulanmalıdır ve katlar arasında en az 24 saat beklenmelidir. Uygulama yapılan mekanların havalandırılması mutlaka iyi yapılmalıdır.

Dikkat:

Cilde doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Dış ortamlarda yapılacak uygulamalarda 12 saat süreyle yağış, rüzgâr, aşırı soğuk ve sıcaktan korunmalıdır.

Ambalaj:

1 kg ve 5 kg 'lık metal kovalarda.

Sarfiyat:

İki kat uygulama için 500-600 gr/m² 'dir.

Sarfiyatlar laboratuvar şartlarında elde edilmiş olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrolü için numune uygulaması sağlıklı olacaktır.

Depolama:

Açılmamış orijinal ambalaj içerisinde 12 aydır. Ambalajı açılan kovalar hemen kullanılmalıdır. Ahşap paletler üzerinde serin, kuru, rutubetsiz ve güneş ışınlarının direkt temas etmeyeceği ortamlarda saklanmalıdır. PP kovalar dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.

Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret AŞ

Genel Müdürlük • Headquarters
İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.
No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL
T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95
www.polisankansai.com
info@polisankansai.com

Fabrika • Factory
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ
T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34
İlyasbey VD: 836 006 3453
Ticaret Sicil No: 2880
Mersis No: 0-8360-0634-5300019
polisano@hs03.kep.tr



Teknik Veriler

Kimyasal Yapısı	Reçine Esaslı
Renk	Beyaz
Yoğunluk (kg/lt)	1,02 (± 0,3)
Ambalaj	1-5 kg metal kova
Raf Ömrü	Açılmamış Orjinal Ambalajında 12 Ay
Kuruma Süresi (Saat)	3
pH	7-9

NOT 1: Yukarıdaki değerler 23°C %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalmır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

NOT 2 : Dış yüzey uygulamalarında ilk 12 saat yağmur, güneş ve rüzgardan korunmalıdır. Üzerinde yürünmesi gereken yerler şap veya fayans gibi malzemelerle kapatılmalıdır.

NOT 3: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Yeterli bulunmayan detaylar ve daha fazla bilgi için Teknik Destek Bölümüne başvurunuz. Bilgi yetersizliğinden veya yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan Polisan Kansai Boya San. Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret AŞ

Genel Müdürlük • Headquarters
İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.
No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL
T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95
www.polisankansai.com
info@polisankansai.com

Fabrika • Factory
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ
T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34
İlyasbey VD: 836 006 3453
Ticaret Sicil No: 2880
Mersis No: 0-8360-0634-5300019
polisamboya@hs03.kep.tr

