

PROF W - HP**Ürün Tanımı:**

Hibrit teknolojisi ile üretilmiş, tek komponentli UV dirençli yüksek, yüksek elastikiyete sahip, hafif yaya trafiğine açık su yalıtım malzemesidir. Kullanıma hazır ve uygulaması kolaydır. Atmosferik şartlara mukavemeti yüksektir.

Kullanım Alanları:

- Teras, çatı ve balkonların yalıtımında,
- Çatı kaplama yüzeylerinde,
- Eskiden yapılmış sürme esaslı bitümlü yalıtımların üzerinde,
- Asfalt yüzeylerde,
- Banyo, tuvalet, mutfak, gibi ıslak hacim yüzeylerde,
- Beton, ahşap ve sıva yüzeylerde kullanılır.

Genel Özellikler:

- İşçilikten tasarruf sağlar.
- Yüksek penetrasyon özelliğine sahiptir.
- Yapı elemanlarının yüzeylerini geçirimsiz hale getirerek atmosferin yaratacağı olumsuz etkileri azaltır.
- UV ışınına, atmosferik koşullara ve darbelerle dayanıklıdır.
- Rulo veya fırça ile kolayca uygulanabilir.
- Yüksek elastikiyete sahiptir.

Yüzeyin Hazırlanması:

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Betonda ayrışma (segregasyon) var ise bozuk ve gevşek parçalar atılmalı, zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Uygulama yapılacak zemin veya duvarda çatlak, oyuk var ise uygun tamir harçları ile tamir edilmelidir. Uygulama öncesi emici yüzeylerde astar olarak, ya PROF W – HP ürünü 1'e 1 su ile seyreltilir (1 ölçek PROF W– HP: 1 ölçek Su) yüzeye astar olarak uygulanmalı yada PROF U-AP 1'e 7 oranında seyreltilerek yüzeye astar olarak uygulanmalıdır. Astar uygulaması yapıldıktan sonra en az 2 saat kurumaya bırakılmalıdır

Uygulama:

Yapışmayı engelleyici her türlü maddeden arındırılmış, temiz bir kap içerisinde veya kendi ambalajında düşük devirli karıştırıcı ile min. 3 dakika karıştırılmalıdır. İlk kat uygulamalarında maksimum penetrasyon için kuru yüzeylere uygun rulo, fırça veya püskürtme makinası ile uygulanmalıdır. Yaklaşık 4 saat sonra ikinci kat uygulamaya geçilmelidir. Maksimum koruma sağlamak için, çok gözenekli yüzeylerde bir kat daha fazla uygulanması gerekli olabilir.

Dikkat:

+5 °C ile +35 °C sıcaklık aralığında don ve aşırı sıcaklarda, rüzgarlı havalarda, uygulama yapılmamalıdır. Cilde doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Dış ortamlarda yapılacak uygulamalarda 12 saat süreyle yağış, rüzgâr, aşırı soğuk ve sıcaktan korunmalıdır.

Ambalaj:

5-18 PE kovalarda

Sarfiyat:

İşçiliğe, yüzey durumuna bağlı olarak 0,8 - 1 kg/m² (iki kat uygulama için)

Sarfiyatlar laboratuvar şartlarında elde edilmiş olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrolü için numune uygulaması sağlıklı olacaktır.

Depolama:

Açılmamış orijinal ambalaj içerisinde 12 aydır. Ambalajı açılan kovalar hemen kullanılmalıdır. Ahşap paletler üzerinde serin, kuru, rutubetsiz ve güneş ışınlarının direk temas etmeyeceği ortamlarda saklanmalıdır. PE kovalar dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.

Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret AŞ**Genel Müdürlük • Headquarters**

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.
No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL
T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95
www.polisankansai.com
info@polisankansai.com

Fabrika • Factory

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ
T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34
İlyasbey VD: 836 006 3453
Ticaret Sicil No: 2880
Mersis No: 0-8360-0634-5300019
polisanboya@hs03.kep.tr

Renk	Beyaz
Yoğunluk (kg/lt)	1,3 ± 0,1
Kuruma Süresi (dk)	45-60
Raf Ömrü	Açılmamış Orjinal Ambalajında 12 Ay
Katı Oranı (%)	46 ± 2

NOT 1: Yukarıdaki değerler 23°C %50 bağıl nem için verilmiştir.

NOT 2 : Dış yüzey uygulamalarında ilk 12 saat yağmur, güneş ve rüzgardan korunmalıdır.

NOT 3: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Yeterli bulunmayan detaylar ve daha fazla bilgi için Teknik Destek Bölümüne başvurunuz. Bilgi yetersizliğinden veya yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan Polisan Kansai Boya San. Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret AŞ

Genel Müdürlük • Headquarters

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.
No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL
T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95
www.polisankansai.com
info@polisankansai.com

Fabrika • Factory

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ
T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34
İlyasbey VD: 836 006 3453
Ticaret Sicil No: 2880
Mersis No: 0-8360-0634-5300019
polisanboya@hs03.kep.tr

