

## PROF P-CS 2K

### Ürün Tanımı:

PU esaslı çift bileşenli seramik boyasıdır. Banyo ve mutfak seramiklerinin yenilenmesinde ekonomik çözümler sunmak için üretilmiştir.

### Kullanım Alanları:

- Eski mutfak ve banyo seramiklerinde dekoratif amaçlı,
- Mermer, granit, porselen, kuvars, ahşap , beton gibi yatay yüzeylerde,
- Laboratuvarlar, gıda, kimya, ilaç vb. sektörlerin seramiklerinde,
- Ham ahşap yüzeylerde,
- Düşey ve yatay yüzeylerde,

### Genel Özellikler:

Su geçirimsiz, mekanik yüklerle ve aşınmaya karşı dayanıklı, uygulaması ve temizliği kolay, hijyeniktir. Dekoratif ve parlak bir yüzey sağlar. Fiziksel ve kimyasal dirence sahip, sürtünme, darbe ve aşınmaya karşı dayanıklıdır. Temizlenmesi kolay ve pratiktir. Hızlı ve kolay uygulanabilir, bakımı kolaydır. Sağlığa zararlı herhangi bir madde içermez, hijyeniktir. Aşınma ve mekanik yüklerle karşı direnci yüksek, sürtünmeye ve darbeye dayanıklıdır. Temizliği kolay ve su geçirimsiz malzemedir. Sağlığa zararlı madde içermez.

### Yüzeyin Hazırlanması:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, toz ve yüzey atıklarından arındırılmalıdır. Gerekli olduğu takdirde yüzeyin tüm yağ ve kirden temizlenebilmesi için yağ çözücülerini ile temizlenmesi gereklidir. Yüzeyin tamamen temizlendiği ve tam anlamıyla kuru olduğundan emin olduğunda astar uygulamasına geçilmelidir. Beton, mermer, granit, ham ahşap, fayans, seramik ve buna benzer tüm yüzeyler, epoksi esaslı solventsiz astar ile astarlanmalıdır.

### Malzemenin Hazırlanması:

B bileşeni (1 ölçek),A bileşeni (4 ölçek) üzerine eklendikten sonra düşük hızlı (en fazla 400 dev/dk) elektrikli bir karıştırıcı ile homojen bir renk elde edilinceye kadar 2-3 dakika karıştırılır.

### Uygulama:

Karışım hazırlanan yüzeye fırça veya epoksi rulo yardımı ile uygulanmalıdır. İkinci kat uygulama ilk katın yüzey kuruması gerçekleştiğinden sonra yapılmalıdır. Katlar arası kuruma süresi 18 - 24 saati bulur. Tam sertleşme ve fiziksel, kimyasal dayanıma 7 günde ulaşır.

### Dikkat:

Cilde doğrudan temastan kaçınılmalıdır. Dış ortamlarda yapılacak uygulamalarda 12 saat süreyle yağış, rüzgâr, aşırı soğuk ve sıcaktan korunmalıdır.

### Ambalaj:

3 kg metal kovalarda.

### Sarfiyat:

0,3-0,5 kg/m<sup>2</sup> (Tek kat uygulamalar için)

Sarfiyatlar laboratuvar şartlarında elde edilmiş olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrolü için numune uygulaması sağlıklı olacaktır.

### Depolama:

Açılmamış orijinal ambalaj içerisinde 12 aydır. Ambalajı açılan kovalar hemen kullanılmalıdır. Ahşap paletler üzerinde serin, kuru, rutubetsiz ve güneş ışınlarının direk temas etmeyeceği ortamlarda saklanmalıdır. Tenek kovalar dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.

## Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret AŞ

### Genel Müdürlük • Headquarters

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.

No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL

T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95

www.polisankansai.com

info@polisankansai.com

### Fabrika • Factory

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi

1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ

T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34

İlyasbey VD: 836 006 3453

Ticaret Sicil No: 2880

Mersis No: 0-8360-0634-5300019

polisanboya@hs03.kep.tr

## Teknik Veriler

Renk	Talep Edilen Ral Renkleri
Yoğunluk (kg/lt)	1,73 (± 0,1)
Ambalaj	2,1 kg metal kovalarda
Raf Ömrü	Açılmamış Orjinal Ambalajında 12 Ay
Kap Ömrü	45 dk (23 °C)
Kuruma Süresi (Saat)	18-24

NOT 1: Yukarıdaki değerler 23°C %50 bağıl nem için verilmiştir.

NOT 2 : Dış yüzey uygulamalarında ilk 12 saat yağmur, güneş ve rüzgardan korunmalıdır.Üzerinde yürünmesi gereken yerler şap veya fayans gibi malzemelerle kapatılmalıdır.

NOT 3: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Yeterli bulunmayan detaylar ve daha fazla bilgi için Teknik Destek Bölümüne başvurunuz. Bilgi yetersizliğinden veya yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan Polisan Kansai Boya San. Tic. A.Ş. sorumlu değildir.

## Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret AŞ

**Genel Müdürlük • Headquarters**  
İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.  
No: 86 34752 Ataşehir/İSTANBUL  
T: +90 216 578 56 00 • F: +90 216 573 77 95  
www.polisankansai.com  
info@polisankansai.com

**Fabrika • Factory**  
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi  
1. Kısım Liman Cad. No: 7 Dilovası/KOCAELİ  
T: +90 262 679 71 00 • F: +90 262 754 74 34  
**İlyasbey VD:** 836 006 3453  
**Ticaret Sicil No:** 2880  
**Mersis No:** 0-8360-0634-5300019  
polisamboya@hs03.kep.tr