

X1 AMERİKAN KAPI PANEL BOYASI SOLVENT BAZLI

TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN TANIMI

Alkid bağlayıcı esaslı, kurşunsuz, yarı mat sentetik panel kapı boyadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Mükemmel yüzey görünümü ve saten matlığı verir
- Mükemmel silinebilme özelliğiyle iç mekan için uygundur
- Yüksek örtücülüğe sahiptir
- Darbe dayanımı yüksektir
- Kolay uygulanır
- Esnektir
- Fırça izi bırakmaz

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekanlardaki tüm ahşap yüzeylerde ve panel kapılarda kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kuruma Süreleri

Dokunma kuruması	3-4	saat
Katlar arası bekleme	1	gün
Tam kuruma	16	saat

*Belirtilen kuruma süreleri; 23 °C ortam sıcaklığı ve %50 ± 2 bağıl nem koşullarında geçerlidir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulamadan önce yüzeyi toz, pas, yağ gibi kirlere arındırınız.

Metal Yüzey

Yüzey PRIMERA ANTİPAS ile astarlanır.

Diğer Yüzeyler

Ahşap yüzeylerde; budaklar temizlenir, varsa eski boyalar kazınır ve zımparalanır. Daha sonra PRIMERA SENTETİK ASTAR ile astarlanır.

Tamir edilmesi gereken yerler M&M ANTI AGING OSMANLI MACUNU ile macunlanır, PRIMERA SENTETİK ASTAR ile astarlanır. (POLİZOLAN ile astarlanmış yüzey üzerine direkt uygulanmamalı, yüzey öncelikle PRIMERA SENTETİK ASTAR ile astarlanmalıdır.)

X1 AMERİKAN KAPI PANEL BOYASI SOLVENT BAZLI

TEKNİK BİLGİ FORMU

UYGULAMA

İki kat olarak uygulanır. Katlar arasında 1 gün beklenmelidir. İnceltici olarak Sentetik Tiner kullanınız. Maksimum silinebilme performansı için uygulama sonrası 3 gün yeterlidir.

Uygulama Sıcaklığı	: min +5 °C / max + 35 °C
İnceltme Oranı	: %10-15 Sentetik Tiner
Sarfiyat (m ² /L)	: 15-20 (Tek kat için)

Uygulama Ekipmanları

Fırça	Uygulanabilir
Rulo	Uygulanabilir

TS Sınıflandırması

TS 39'a uygundur

Poz No

04.551

DEPOLAMA ve AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri	0,75 L, 2,5 L
Depolama Koşulları	Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, serin yerde depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzını kapalı tutulmalıdır.
Raf Ömrü	3 yıl

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler "Polisan Kansai Boya" Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. "Polisan Kansai Boya" gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı Polisan Kansai Boya' dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için "GÜVENLİK BİLGİ FORMU" temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.